

# Sika® Spacer Tape HD

## Самоклеющаяся лента для фиксации толщины клеевого шва

### Технические характеристики продукта

Химическое основание	Лента с основой из вспененного полиуретана и нанесенным двусторонним клеевым слоем
Цвет	Черный
Твердость по Шору А (ISO 868)	около 30
Предел прочности на разрыв (ISO 37)	около 0,9 Н/мм <sup>2</sup>
Удлинение при разрыве (ISO 37)	110%
Усилие на сжатие, 10% (DIN 53 577)	около 0,1 Н/мм <sup>2</sup>
Теплопроводность (DIN 53 612)	0.079 В/м <sup>2</sup>
Паропроницаемость (ASTM E 96-C)	0,63 г/100 дюйм <sup>2</sup> (в течении 24 часов)
Стойкость к УФ-излучению (ASTM G 23-69)	3000 и более часов
Температура нанесения	15-50°C
Рабочая температура	от минус 40 до 80°C
Условия хранения	Хранить в сухом прохладном месте
Срок хранения (CQP 016-0)	12 месяцев

### Описание

Sika® Spacer Tape HD это двухсторонняя пористая высокопрочная лента с основой из вспененного полиуретана для структурного остекления с нанесенным клеевым слоем.

Sika® Spacer Tape HD производится в соответствии с системой обеспечения качества ISO 9001/14001.

### Область применения

Sika® Spacer Tape HD обычно используется при структурном остеклении для фиксации толщины клеевого шва между поверхностями, которые необходимо склеить.

Основа ленты из вспененного полиуретана позволяет пропускать воздух и влагу, для того чтобы происходил окончательный набор прочности силиконового клея или герметика.

### Метод нанесения

Подложка должна быть чистой и сухой, ровной и не содержать жир, пыль, грязь и другие включения. Приложите и точно приклейте ленту к контактной поверхности и убедитесь, что заданные зазоры сохранены. Прижмите ленту к подложке. Снимите защитную пленку и немедленно поместите вторую контактную поверхность (предварительно очищенную, см. выше) на ленту.

Этот продукт должен использоваться опытным персоналом.

Могут проводиться дополнительные испытания для проверки условий и степени адгезии к конкретным материалам.

Industry



### Важная информация

Sika® Spacer Tape HD сохраняет форму и размер при различных условиях, но не является структурным компонентом, способным выдерживать механические нагрузки.

Наклеенная один раз лента не может быть после снятия использована повторно.

Убедитесь, что лента контактирует с поверхностью с двух сторон. Если элемент был выставлен не правильно, снимите использованную ленту, и повторите операцию с новой лентой.

Sika® Spacer Tape HD совместима с Sikasil® SG, WT, WS и IG-герметиками и клеями. Все остальные герметики должны быть протестированы производителем на совместимость и должны быть одобрены Sika на совместимость перед использованием.

Sika® Spacer Tape HD может использоваться только при структурном остеклении или сборке окон только опытным персоналом, после сдачи соответствующих тестов, с письменного одобрения Службы Технической Поддержки компании Sika.

### Дополнительная информация

Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Лист Безопасности Продукта;
- Рекомендации по применению.

### Стандартные размеры рулона

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
4,8	6, 8, 10, 12, 14, 16	15, 25
6,4	6, 8, 10, 12, 14, 16	15,25
8,0	8, 10, 12, 14, 16	7,60
9,5	10, 12, 14, 16, 18	7,60

### Обоснование данных

Все технические данные в Техническом описании продукта получены на основании лабораторных испытаний. Sika оставляет за собой право изменять свойства продуктов.

### Информация о безопасности

Информация по безопасному использованию, хранению и утилизации химических продуктов, содержится в листе Безопасности Продукта. Документ также содержит данные по физическим, экологическим, токсикологическим и другим параметрам продукта



### Юридические заметки

Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования Sika продуктов, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Sika и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены.

Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаниях Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.

**За дополнительной информацией следует обращаться:**

**ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»**

220088, г. Минск,  
ул. Антоновская, 14Б, к. 20  
Тел.: +375 (17) 285 35 80  
Факс. +375 (17) 290 41 63

[www.sika.by](http://www.sika.by)

