

Sika Separol AR-2 Eco

Смазка для опалубок с эффектом снижения порообразования на поверхности бетонных изделий и коррозии металлических опалубок

Construction

Описание	Sika Separol AR-2 Eco — это самонивелирующаяся смазка для опалубок с эффектом подавления коррозии.
Область применения	<ul style="list-style-type: none">■ Для опалубок, подверженных интенсивному ржавлению;■ для опалубок, подверженных интенсивному нагреванию до +80 °С;■ для гладких и неадсорбирующих опалубок;■ для структурных опалубок;■ для опалубок, подвергаемых горизонтальным колебаниям.
Преимущества	<p>Sika Separol AR-2 Eco — это готовая к употреблению низковязкая смазка для опалубок на основе парафина и растворителей.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Самонивелируется после нанесения, продлевает срок службы опалубки.■ После испарения растворителя образует прочную адгезионную плёнку.■ Обеспечивает как физическое, так и химическое разделяющее воздействие.■ Обеспечивает неприлипание бетона к поверхности опалубки.■ Обеспечивает особенно гладкую, не содержащую пор поверхность бетона.■ Предотвращает коррозию стальной опалубки.■ Может эффективно применяться для уплотнения бетонной смеси с применением горизонтальной вибрации.

Техническое описание

Внешний вид	Светло-жёлтая жидкость
Плотность	0,79 кг/л
Основа	Парафин
Растворимость	В органических растворителях
Температура применения	0–80 °С
Упаковка	Канистра 20 кг Бочка 160 кг Контейнер 700 кг
Хранение	Предохранять от прямых солнечных лучей и замерзания.
Срок хранения	24 месяца со дня производства при правильном хранении. Материал во вскрытой заводской упаковке хранить в закрытом состоянии.



Инструкция по нанесению

Способы применения / ограничения	<p>Поверхность опалубки перед нанесением должна быть сухой и чистой. Ржавчина и остатки бетона должны быть удалены.</p> <p>Материал наносится распылением тонкого слоя по всей поверхности. При сильно адсорбирующей поверхности рекомендуется распылять в два слоя. Рекомендуется применение распылителя с давлением 3–6 атм. с горизонтальным соплом. Также возможно нанесение кистью и тряпкой.</p> <p>При использовании в структурных опалубках следует распределять материал таким образом, чтобы избежать его скопления.</p> <p>Дополнительное нанесение смазки на свободную поверхность (штукатурка, краска, клей и т. д.) не приводит к негативным последствиям по отношению к адгезии. Рекомендуется проводить предварительные испытания.</p>
Расход	<p>Ламинированная фанера: ≈ 1 кг на 80 м^2 (абсорбирующая поверхность)</p> <p>Сталь или пластик: ≈ 1 кг на 100 м^2 (неабсорбирующая поверхность)</p>
Примечания	Перед применением рекомендуем произвести испытания.

Техника безопасности

Меры предосторожности	<p>GISCODE: BTM 50</p> <p>При попадании на кожу, глаза, слизистые может вызвать раздражение. Используйте защитные перчатки и очки при работе с продуктом.</p>
Экологические ограничения	Не выливать на землю и в воду. Утилизировать в соответствии с местными законами.
Токсичность	Смотри сертификат безопасности
Транспортировка	UN 1993
Юридические замечания	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.</p>

За дополнительной информацией следует обращаться:

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»

220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б, к. 20
Тел.: +375 (17) 285 35 80
Факс: +375 (17) 290 41 63

www.sika.by

