

Техническое описание материала

Издание: 27.06.2006

Версия № 0

SikaPump-Start® 1

Sika Pump-Start® 1

Описание	SikaPump-Start 1 — средство, способствующее перекачиванию бетона двухпоршневыми бетононасосами. Растворенное в воде средство SikaPump-Start 1 образует пленку смазки на стенках бетонопроводов и облегчает перекачивание бетонных смесей.
Область применения	Содержимое пакета SikaPump-Start 1 насыпается в загрузочную воронку бетононасоса и перемешивается приблизительно с 30 л воды. Когда средство равномерно растворится в воде (раствор становится замутненным), можно начинать перекачивание. При этом бетонная смесь должна подаваться в приемную воронку бетононасоса медленно, чтобы предпусковая смесь SikaPump-Start 1 поступила в бетоновод перед бетонной смесью. SikaPump-Start 1 применяется при перекачивании следующих видов бетонных смесей: <ul style="list-style-type: none"> ■ предпусковая смесь обычных бетонных смесей; ■ предпусковая смесь для торкрет-бетона; ■ предпусковая смесь для строительных растворов.
Преимущества	Органические молекулы с длинными цепями в контакте с водой образуют пленку смазки, покрывающую стенки насоса, труб и шлангов, и таким образом облегчают перекачивание бетонных смесей.

Техническое описание

Вид

Цвет	Белый порошок
Упаковка	Одноразовый пластиковый пакет по 200 г, 40 пакетов в упаковке

Хранение

Условия хранения / срок хранения	Срок хранения в закрытой и неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +1 °С до +35 °С 24 месяца с даты производства. Беречь от прямого солнечного света и мороза.
---	--

Технические данные

Плотность	Насыпная плотность порошка ок. 800–1000 кг/м ³
Значение pH	8,0 при температуре 20 °С

Информация о системе

Инструкции по применению

Расход	Одного пакета средства SikaPump-Start 1, перемешанного с 30 л воды, в зависимости от диаметра труб подающей линии достаточно для следующей длины бетоновода: <ul style="list-style-type: none"> диаметр 65 мм, длина примерно 50 м; диаметр 100 мм, длина примерно 40 м; диаметр 125 мм, длина примерно 30 м.
---------------	--



Условия применения

Замечания	<ul style="list-style-type: none"> ■ Декоративный бетон с обнаженной структурой заполнителя При укладке бетонной смеси в конструкцию средство SikaPump-Start 1 не должно выходить на поверхность декоративного бетона. ■ Высокопрочный бетон Для бетона, к которому предъявляются специальные требования, предпусковую смесь необходимо обязательно отделить от основного объема бетонной смеси и исключить попадание предпусковой смеси в бетонируемую конструкцию.
------------------	--

Техника безопасности

Техника безопасности	Более подробные сведения см. в последнем издании сертификата безопасности материала.
Юридические замечания	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.

За дополнительной информацией следует обращаться:

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»

220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б, к. 20
Тел.: +375 (17) 285 35 80
Факс: +375 (17) 290 41 63

www.sika.by

