

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sika® Icoment®-540

Модифицированный цементный раствор для резервуаров с питьевой водой

### ОПИСАНИЕ

Sika® Icoment®-540 двухкомпонентный цементно-песчаный раствор модифицированный полимером для выравнивания и репрофилирования бетонных поверхностей. Sika® Icoment®-540 можно использовать в качестве внутреннего покрытия в системах с питьевой водой.

Sika® Icoment®-540, компонент В с низким содержанием хроматов TRGS 613.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания бетонных поверхностей и тонкого покрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей в резервуарах для питьевой воды из бетона.

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	25 кг комплект (компонет А + компонент В)
Внешний вид / цвет	голубой
Срок годности	В закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев со дня изготовления
Условия хранения	Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +30 °С.
Плотность	~ 2,1 кг/л

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на сжатие	28 суток ~ 40 МПа
Прочность на растяжение при изгибе	28 суток ~ 10 МПа
Прочность сцепления при растяжении	> 1,5 МПа

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническое описание продукта

Sika® Icoment®-540

Декабрь 2020, Версия 01.01

020701010020000008

<b>Пропорция смешивания</b>	18 частей комп. А : 82 частей комп. В + 8 частей воды. 4,5 кг комп. А + 20,5 кг комп. В + максимум 2 л воды
<b>Расход</b>	<p><b>Грубая поверхность:</b> для предварительного выравнивания используется SikaTop® TW, можно использовать в слоях толщиной 2 мм и частично до 10 мм. При большой толщине слоя необходимо добавить до 25% кварцевого песка по массе с фракцией 0,7-1,2 мм. 2 слоя x Sika® Icoment®-540: мин. 3 мм / макс. 5 мм.</p> <p><b>Ровная поверхность:</b> 2 слоя x Sika® Icoment®-540: мин. 3 мм / макс. 5 мм. Опыт показывает, что для выравнивания гладкой и хорошо обработанной поверхности требуется 3-4 кг Sika® Icoment®-540. Для последующего покрытия всей поверхности требуется минимум 2 кг/м<sup>2</sup> Sika® Icoment®-540. Ни при каких обстоятельствах это количество не должно превышать. Общая толщина слоя должна быть не менее 3 мм.</p>
<b>Толщина слоя</b>	Общая толщина слоя: мин. 3 мм / макс. 5 мм за 2 операции
<b>Температура воздуха</b>	<p>Минимальная + 5 °С</p> <p><b>Относительная влажность</b></p> <p>не более 85%</p> <p>Точка росы</p> <p>Во время нанесения и отверждения температура основания должна быть, как минимум на 3 °С выше температуры точки росы. Защищать от конденсации воды на поверхности.</p>
<b>Температура основания</b>	<p>Минимальная + 5 °С</p> <p><b>Влажность основания</b></p> <p>Основание должно быть влажным перед нанесением материала</p>
<b>Время жизни</b>	<p>+ 5 °С около 2 часов</p> <p>+ 15 °С около 1 часа</p>
<b>Время межслойной выдержки / нанесение покрытия</b>	<p>не менее 16 часов</p> <p>максимум 7 дней</p> <p>При нанесении следующего слоя необходимо увлажнить поверхность.</p>

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Химическая стойкость Sika® Icoment®-540 устойчив к питьевой воде общего химического состава, а также к моющим и дезинфицирующим средствам, используемым в резервуарах для питьевой воды; определенные ограничения применяются к кислотным чистящим средствам.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

### МАРКИРОВКА CE

см. декларацию производителя

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

GISCODE: ZP 1

Для работы с нашими продуктами, данные о материале, физические данные, безопасность, токсикологические и экологические данные должны быть взяты из паспорта безопасности. Соответствующие законы, такие как Закон об опасных веществах должны соблюдаться.

Для выбора подходящего защитной экипировки, пожалуйста, обратитесь к нашим информационным листкам «Общие инструкции по охране труда» (код 7510) и «Общая информация о ношении защитных перчаток» (код 7511) на сайте [www.sika.de](http://www.sika.de).

Техническое описание продукта

Sika® Icoment®-540

Декабрь 2020, Версия 01.01

020701010020000008

**BUILDING TRUST**



# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Бетонное основание должно быть тщательно подготовлено механически с помощью дробеструйной очистки или фрезерования для удаления цементного молочка и открытия пор в бетоне. Слабый бетон должен быть удален, поверхностные дефекты отремонтированы. Пыль, остатки материала должны быть полностью удалены с поверхности предпочтительно с помощью щетки и/или пылесоса.

Цементное основание перед нанесением Sika® Icoment®-540 должно быть насыщено водой до матово влажного состояния

## СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешайте Компонент А (жидкий компонент) Sika® Icoment®-540, добавьте к нему примерно 1,8 л воды (примерно 90% от максимального допустимого количества воды) и перемешайте до получения однородной жидкости. При постоянном перемешивании постепенно добавьте Компонент В Sika® Icoment®-540 и перемешивайте до получения однородной смеси. В растворе не должно оставаться неперемешанных остатков компонента В. Необходимую консистенцию смеси получают, регулируя количество введенной оставшейся воды. После перемешивания выдержите смесь в емкости еще несколько минут до полного вызревания, это улучшит удобоукладываемость готового раствора. В случае отделки больших площадей для нанесения Sika® Icoment®-540 можно использовать мокрое распылением без изменения соотношения смешивания. Максимальная толщина слоя не должна превышать. На технические характеристики не влияет механизированное нанесение.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Sika® Icoment®-540 наносится стандартными методами нанесения растворов – шпателем, кельмой и т.п. на предварительно увлажненную поверхность. Перед нанесением Sika® Icoment®-540 поверхность основания предварительно насыщается водой до матово влажного состояния. Это можно сделать распылителем. Избегать излишков воды (зеркала воды) на увлажняемой поверхности основания!

Большие и глубокие дефекты необходимо предварительно отремонтировать подходящим ремонтным материалом серии SikaTop®. Допускается распыление раствора. Второй слой раствора равномерно наносится на поверхность и заглаживается с помощью губки Moltopren, после начала схватывания.

### Первичный уход

Выполнить влажностный уход за готовой поверхностью покрытия Sika® Icoment®-540 в течение первых 5 – 7 дней. Открытые поверхности/резервуары в этот период следует держать закрытыми (например, при помощи полиэтиленовой пленки, приклеенной по краям). Конденсат, выпадающий на поверхности покрытия, необходимо ежедневно удалять.

### Финишный уход / проветривание

Особое внимание необходимо уделить заключительной сушке поверхности. Если поверхность недостаточно высушена, это может привести к ухудшению вкусовых качеств воды в системах питьевого водоснабжения. Высушивать материал необходимо в течение недели, при этом вентиляция помещения должна обеспечивать не менее 5 смен объемов воздуха.

Меры перед вводом резервуара в эксплуатацию  
Перед первым заполнением необходимо соблюдать рекомендации DVGW W 291 по чистке и дезинфекции. Перед окончательной подачей воды в распределительную сеть необходимо убедиться в том, что вода соответствует требованиям предъ-

являемым к качеству питьевой воды.

#### **Дополнительно**

Во всех материалах на основе цемента могут появляться коричневые пятна. Мы ссылаемся на соответствующие публикации профессора Дирка Шое-нана, доктора гигиены в Университете Бонна и профессора Виттмана, Цюрих.

#### **Оборудование для нанесения**

При больших объемах работ Sika® Icoment®-540 можно наносить методом распыления. Пропорции смешивания и максимальная толщина слоя остаются такими же. Выравнивание финишной поверхности проводят по той же технологии. Для этих работ следует использовать миксер принудительного смешивания и насос. Рекомендуемое оборудование: PFT-Zierputzspritzgerät или Wagner Spritzlanze или другие с диаметром сопла 6 мм. Для получения оптимального результата используйте скорость подачи воздуха - 2,5 м<sup>3</sup> /мин. Воздух должен быть чистым, без масла и влаги. В процессе нанесения первого слоя все дефекты должны быть выровнены, а поры и каверны заполнены. Выдерживайте рекомендуемую толщину слоя.

#### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Сразу же после выполнения работы промойте весь инструмент водой. Затвердевший материал может быть удален только механически.

### **МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

### **ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ**

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности

для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

#### **ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035**

Минская область, Минский район  
Ждановичский с/с, 109  
район аг.Ратомка  
Тел: +375 (17) 516 39 71  
info@by.sika.com  
blr.sika.com



#### **Техническое описание продукта**

Sika® Icoment®-540  
Декабрь 2020, Версия 01.01  
020701010020000008

Sikalcoment-540-ru-BY-(12-2020)-1-1.pdf

