

Техническое описание материала

Издание: XI.2002

Идентификационный номер:

10018

ADDIMENT TR 5

ADDIMENT TR 5**Смазка для опалубки**

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Смазка для опалубки ADDIMENT TR 5 может применяться для всех типов неабсорбирующих опалубок, таких как металлическая опалубка, опалубка из ламинированной фанеры, опалубка из твердолокнистых плит. Используется в тех случаях, когда опалубку нужно отделить от бетона максимально аккуратно, без повреждения бетона (например, при работе с декоративным бетоном). При заливке бетонной смеси восковая пленка смазки всегда остается целой. В большинстве случаев на бетонные поверхности, с которых была снята опалубка с нанесенной Addiment TR 5, можно наносить различные покрытия. Рекомендуется произвести пробные испытания. |
|---------------------------|--|

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Основа | Парафиномасляная смесь |
| Консистенция | Пастообразная |
| Растворимость | Материал растворим в органических растворителях |
| Плотность | 0,80 кг/дм ³ |
| Температура нанесения | 0 °C — 40 °C |
| Условия хранения / срок хранения | Хранить в прохладном месте, обеспечить защиту от мороза и солнечного света. Срок хранения: около 1 года в закрытом контейнере. |
| Расход | 1 кг смазки ADDIMENT TR 5 достаточно для обработки 20–50 м ² неабсорбирующей опалубки. |
| Указания по применению | Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой. Ржавчина на стальных поверхностях опалубки приводит к появлению пятен ржавчины на поверхности бетона. Нанести тонкий слой смазки для опалубки ADDIMENT TR 5 с помощью мягкой ткани или малярной кисти. Удалить излишки воска резиновым скребком. |
| Техника безопасности | По требованию предоставляется брошюра с данными по безопасности. Следовать указаниям на упаковке. |
| Контроль качества | На нашем предприятии осуществляется самый строгий контроль качества смазки для опалубки ADDIMENT TR 5. |
| Упаковка | Пластиковые емкости по 25 кг |

Юридические замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.

За дополнительной информацией следует обращаться:

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»

220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б, к. 20
Тел.: +375 (17) 285 35 80
Факс. +375 (17) 290 41 63

www.sika.by

Sika®

