

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sikafloor® Pronto RB-27

Высоконаполненная, быстротвердеющая, эластичная система напольного покрытия для холодильных камер, морозильников и холодильников

ОПИСАНИЕ

Sikafloor® Pronto RB-27 это устойчивое к скольжению, быстротвердеющее, эластичное напольное покрытие на основе реакционноспособных акриловых смол для холодильных камер, морозильников и холодильников.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor® Pronto RB-27 только для профессионального применения.

- Особенno подходит для использования на производствах пищевой промышленности во влажных помещениях или холодильных камерах, морозильных камерах, холодильниках

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА


- Очень быстрое отверждение даже при низких температурах
- Хорошая механическая и химическая стойкость
- Стойкость к скольжению
- Эластичное

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Классификация по возгоранию Cfl-S1 согласно EN 13501-1, Rep.2007-B-0181/7
- Классификация по сопротивлению скольжению R12 V4, измеренная в соответствии с DIN 51130, отчёт № 020217-14-15, Roxeler Institute, Germany, ноябрь 2014.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы



Sikafloor® Pronto RB-27 система (~ 3–5 мм)

1. Грунтовка

2. Износостойкое и наполненное в избытке

3. Финишное покрытие

Sikafloor®-10/-11/-13 Pronto

Sikafloor®-15 Pronto (заполненое 1:2 Sikafloor® Pronto Filler) и кварцевый песок или цветной кварцевый песок (0,7-1,2 мм)

Sikafloor®-17 Pronto

Химическая основа

Реактивные акриловые смолы

Внешний вид

Устойчивая к скольжению полуглянцевая поверхность

Цвет

~ 7032 другие цвета по запросу.

Допустимая толщина

~3–5 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности Cfl-S1 (DIN EN 13501-1)

Химстойкость Пожалуйста, обратитесь к химической стойкости Sikafloor®-17 Pronto

Сопротивление скольжению R12 V4 (DIN 51130)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход Sikafloor® Pronto RB-27 система (~ 3–5 мм)

Паспорт безопасности
Sikafloor® Pronto RB-27
Март 2021, Версия 02.01
02081390000000003

Система покрытия	Продукт	Расход
Грунтовка	1–2 × Sikafloor®-10/-11/-13 Pronto	1–2 × ~0,4–0,5 кг/м ²
Опционально - выравнивающий раствор (шероховатость поверхности до 3 мм, не включенная в диаграмму)	Sikafloor®-11 Pronto (1 по весу) + Sikafloor® Pronto Filler (1,5–2,0 по весу) + 2 %Extender T	1,6 кг/м ² /мм (0,6 кг часть A +1 кг Sikafloor® Pronto Filler) + 2% Extender T
Износостойкое покрытие	Sikafloor®-15 Pronto (заполненный 1:2 Sikafloor® Pronto Filler)	~ 3,6 кг/м ²
Наполнение в избытке	Кварцевый песок или цветной кварцевый песок (0,7-1,2 мм)	~ 4–6 кг/м ²
Финишное покрытие	1–2 × Sikafloor®-17 Pronto	1–2 × ~0,6–0,8 кг/м ²

Температура материала	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.	
Температура воздуха	5 °C мин. / +30 °C макс.	
Относительная влажность воздуха	~ 80 % отн. влажн. макс	
Точка росы	<p>Не допускайте выпадения конденсата! Температура основания и не затвердевшего пола должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы. В противном случае возможно выпадение конденсата и появление белых разводов на поверхности пола.</p>	
Температура основания	5 °C мин. / +30 °C макс.	
Влажность основания	<p>Содержание влаги в основании не должно превышать < 4% доли по массе. Метод проверки: измеритель Sika®-Tramex, диагностический контроль или метод камерной сушки. По стандарту ASTM, увеличивающаяся влажность отсутствует (полиэтиленовая плёнка).</p>	
Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Перед нанесением Sikafloor®-15 Pronto на Sikafloor®-11/-13 Pronto выдержать:	
Температура основания	Время (минимум)	
+5 °C	50 минут	
+10 °C	45 минут	
+20 °C	45 минут	
+30 °C	35 минут	
Перед нанесением Sikafloor®-15 Pronto на Sikafloor®-10 Pronto выдержать:		
Температура основания	Время (минимум)	
+5 °C	70 минут	
+10 °C	50 минут	
+20 °C	40 минут	
+30 °C	30 минут	
Перед нанесением Sikafloor®-17 Pronto на Sikafloor®-15 Pronto выдержать:		
Температура основания	Время (минимум)	
+5 °C	80 минут	
+10 °C	50 минут	
+20 °C	40 минут	
+30 °C	30 минут	

Готовность к эксплуатации	Температура	Пешеходная нагрузка	Полное отверждение
	0 °C	~50 минут	~2 часа
	+10 °C	~50 минут	~2 часа
	+20 °C	~40 минут	~1 час
	+20 °C	~30 минут	~1 час

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.
Срок годности	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.
Условия хранения	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Sika® Технологический регламент "Перемешивание и нанесение покрытий"
- Sika® Технологический регламент "Оценка и подготовка основания"

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Свеженанесенное покрытие Sikafloor® Pronto RB-27 должно быть защищено от влаги, конденсата и воды в течение как минимум 1 часа.
- При работе в помещениях использовать безыскровые (взрывобезопасные) смесители.
- Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию при использовании Sikafloor® Pronto RB-27 в ограниченном пространстве.
- Для обеспечения наилучших условий отверждения при работе в помещениях вентиляция воздуха должна выполняться не реже семи раз в час. При нанесении и отверждении использовать системы принудительной вентиляции/удаления испарений (во взрывобезопасном исполнении).
- При нанесении системы на основе реактивных акриловых смол выделяют характерный запах, сохраняющийся до полного отверждения. После полного набора прочности запах исчезает. При укладке все товары без упаковки должны быть удалены из зоны работ. Запрещается нанесение материала вблизи пищевых продуктов. Все продукты как в упаковке, так и без нее должны находиться за пределами выполнения работ до полного отверждения материала.
- Для точного соответствия цвета убедитесь, что Sika® Pronto Pigment в каждой области применяется из одной и той же партии.
- При определенных условиях подогрев полов или высокие температуры окружающей среды в сочетании с высокой точечной нагрузкой могут привести к отпечаткам в смоле.
- Если требуется нагрев, не используйте газовые, масляные, парафиновые, обогреватели они производят большое количество CO₂ и H₂O, что может отрицательно сказаться на отделке. Для обогрева используйте только электроприводы с теплым воздухом.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Пожалуйста обратитесь к Технологическому регламенту Sikafloor® Cleaning Regime

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначеннное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по на-несению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта исполь-зования материалов при условии правильного хра-нения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материа-лами, основаниями и реальными условиями рабо-ты на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предос-тавлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной ин-формации. Те, кто будет использовать данные ма-териалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею ма-териалов. Необходимо соблюдать права собствен-ности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно сле-дует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район

Ждановичский с/с, 109

район аг. Ратомка

Тел: +375 (17) 516 39 71

info@by.sika.com

blr.sika.com



Паспорт безопасности

Sikafloor® Pronto RB-27

Март 2021, Версия 02.01

020813900000000003

SikafloorProntoRB-27-ru-BY-(03-2021)-2-1.pdf

BUILDING TRUST

