

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic®-827 HT

Модифицированный термopлавкий клей в гранулах (пеллетах), применяется в качестве связующего слоя в системе гидроизоляции под литой или укатываемый асфальт

ОПИСАНИЕ

Sikalastic®-827 HT представляет собой модифицированный, расширяющийся сополимер в виде термopлавких гранул (пеллет). Предназначен для соединения мастичного асфальта, щебеночного мастичного асфальта и асфальтобетона с гидроизоляционными системами для мостов Sika.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikalastic®-827 HT только для профессионального применения.

Пеллеты используются в системе со свеженанесенными:

- Sikalastic®-8902 или SikaCor® HM Mastic

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает сцепление между гидроизоляционным покрытием Sika и асфальтовым покрытием
- Обеспечивает механическое сцепление (склеивание) из-за расширения при контакте с горячим асфальтом
- Обеспечивает хорошее сцепление и прочность на сдвиг

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Клеевой слой в гидроизоляционной системе ZTV-IN, часть 7, раздел 4, Sikalastic®-827 HT, kiwa, протокол испытаний № P 8332-1-E
- Система гидроизоляции моста Sikalastic®-851, BVA, сертификат № 15 / H237, в соответствии с рекомендациями BVA NAPAS
- Маркировка CE и декларация о соответствии стандартам ETA-18/1105 на основе ETAG 033 для гидроизоляции мостов

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Модифицированный этил-винил-ацетат-сополимер	
Упаковка	мешки массой 25 кг	
Срок годности	24 месяца с даты производства	
Условия хранения	Продукт должен храниться в оригинальной, закрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от + 5 °C до + 30 °C. Всегда смотрите информацию на упаковке.	
Плотность	~0,75 кг/л, объемная плотность данные при +23 °C	(EN ISO 2811-1)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химстойкость	Устойчив к воде, битуму и противообледенительным солям
--------------	--

Техническое описание продукта

Sikalastic®-827 HT

Декабрь 2020, Версия 02.01

020706802100000001

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~0,70 кг/м ²
Температура воздуха	Обратитесь к индивидуальному техническому описанию системы клеевого слоя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносить Sikalastic®-827 НТ на гидроизоляционное покрытие, если время жизни нанесенного покрытия превышено.
- Температура асфальтового покрытия должна быть минимум +140 °С на бетонных поверхностях моста.
- Температура асфальтового покрытия должна быть минимум +160 °С на стальных поверхностях моста.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Для получения информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов пользователи должны обращаться к самой последней версии паспорта безопасности материалов, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035
Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта
Sikalastic®-827 НТ
Декабрь 2020, Версия 02.01
020706802100000001

Sikalastic-827HT-ru-BY-(12-2020)-2-1.pdf

