

## Техническое описание материала

Издание: XI.2002

Идентификационный номер:

10018

ADDIMENT TR 13

# ADDIMENT TR 13

## Универсальная смазка для опалубки

Construction

**Область применения** Универсальная смазка для опалубки ADDIMENT TR 13. Предназначена:

- для гладких и неабсорбирующих опалубок;
- адсорбирующих опалубок;
- опалубок с фактурной поверхностью;
- вертикальных опалубок;
- опалубок с подогревом (до 80 °С);
- повышенной защиты от коррозии;
- защиты бетоносмесителей и автобетоносмесителей от коррозии.

Нанесение покрытий (штукатурки, краски, клеящих составов и т. д.) на бетонную поверхность в большинстве случаев происходит без осложнений.

**Характеристики / преимущества** Готовая к использованию низковязкая смазка для опалубки на основе высококачественного парафинового масла ADDIMENT TR 13, содержит растворитель. Используемый растворитель — de-aromatised hydrocarbon. Смазка имеет следующие характеристики:

- легко наносится;
- самостоятельно выравнивается после нанесения распылением;
- физико-химические свойства смазки предотвращают прилипание бетона к опалубке;
- смазка позволяет получать особо гладкую бетонную поверхность, препятствует образованию раковин и неровностей;
- специальные добавки (увеличенное количество) действуют как ингибиторы коррозии, а некоторые продлевают срок службы деревянной опалубки.

### Технические характеристики

**Цвет / состояние** Светло-желтая жидкость

**Основа** Парафиновое масло

**Растворимость** В органических растворителях

**Плотность (20 °С)** 0,82 г/см<sup>3</sup>

**Температура нанесения** 0 °С — 80 °С

**Расход** ≈ 85 м<sup>2</sup>/кг для стали и пластмассы  
≈ 70 м<sup>2</sup>/кг для ламинированной фанеры  
≈ 35 м<sup>2</sup>/кг для необработанной древесины

**Sika**®

<b>Инструкция по применению</b>	<p>Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой. Остатки ржавчины и бетона необходимо удалить.</p> <p>Смазка наносится тонким слоем по всей поверхности опалубки (если поверхность опалубки сверхгигроскопична, желательное повторное нанесение смазки).</p> <p>Рекомендуется использовать распылитель с рабочим давлением 3–6 атм. с плоским распыляющим наконечником.</p> <p>Также возможно нанесение с помощью кисти или ткани.</p> <p>После нанесения выдержать в течение 30–60 минут при 20 °С.</p> <p>При использовании опалубки с фактурной поверхностью следить за тем, чтобы на поверхности опалубки не было чрезмерного скопления смазки.</p> <p>При использовании смазки для защиты бетоносмесителей от коррозии избегать чрезмерного смешивания с бетоном и раствором, так как это может привести к изменению воздухововлечения в бетонной смеси.</p> <p>Рекомендуется выполнить предварительные испытания.</p>
<b>Охрана окружающей среды и техника безопасности</b>	<p>В соответствии с Немецкими нормами опасных веществ (Gef. Stoff. V.) данная смазка является неопасным веществом.</p> <p>В соответствии с Немецкими нормами транспортировки опасных грузов (GGV) данная смазка является неопасным материалом.</p> <p>GISCODE BZM 50.</p> <p>WGK 1 (собственная классификация): представляет небольшую опасность для воды.</p> <p>Избегать попадания в глаза или на кожу.</p> <p>По требованию предоставляется сертификат безопасности. Обеспечить соблюдение указаний на упаковке.</p>
<b>Контроль качества</b>	<p>На нашем предприятии осуществляется самый строгий контроль качества смазки для опалубки ADDIMENT TR 13.</p> <p>Система управления качеством в соответствии с DIN EN ISO 9001.</p>
<b>Условия и срок хранения</b>	<p>Обеспечить защиту от мороза, сильного солнечного света и грязи.</p> <p>Распечатанные упаковки нужно хранить закрытыми.</p> <p>Не менее 1 года при условии надлежащего хранения.</p>
<b>Упаковка</b>	<p>Пластмассовые канистры: 20 кг нетто</p> <p>Стальные бочки: 160 кг нетто</p> <p>Контейнер: 700 кг нетто</p>
<b>Юридические замечания</b>	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.</p>

**За дополнительной информацией следует обращаться:**

**ООО «Эс Ай Кей Эй Бел»**

220088, г. Минск,  
ул. Антоновская, 14Б, к. 20  
Тел.: +375 (17) 285 35 80  
Факс. +375 (17) 290 41 63

[www.sika.by](http://www.sika.by)

