

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sikafloor®-3000

Двухкомпонентная эластичная, алифатическая, с низким содержанием ЛОС, самовыравнивающаяся полиуретановая смола, часть системы Sika ComfortFloor®

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-3000 двухкомпонентная алифатическая, эластичная, без растворителей, с низким содержанием ЛОС, самовыравнивающаяся полиуретановая смола.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-3000 только для профессионального применения.

- Эластичное гладкое износостойкое покрытие для Sika Comfortfloor®
- Для декоративной отделки пола
- Особенно подходит для больниц, школ, торговых помещений, выставочных залов, прихожих, лобби, офисов открытой планировки, музеев и жилых помещений
- Только для внутреннего использования

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень низкий уровень выбросов ЛОС
- Без растворителей
- Комфортный
- Тёплый на ощупь
- Приглушает звук шагов
- Эластичное
- Хорошее механическое сопротивление
- Очень высокое сопротивление пожелтению
- Декоративные рисунки возможны с использованием цветных чипсов и т. д.
- Легко наносится
- Низкие трудозатраты на обслуживание

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В соответствии с LEED v4 MRc 4 (Option 2): Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients
- IBU Environmental Product Declaration (EPD) available

### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Материал для стяжки из полимерной смолы в соответствии с EN 13813:2002, Декларация соответствия 0208120400200000251041, сертифицирована органом производственного контроля 0620, и обладает CE маркировкой.
- Покрытие для защиты поверхности бетона в соответствии с EN 1504-2:2004, Декларация соответствия 0208120400200000251041, сертифицирована органом производственного контроля 0620, и обладает CE маркировкой.
- Испытание на эмиссию в соответствии с AgBB-схемой и рекомендациями DiBt (AgBB – Комитет по оценке строительных продуктов, DiBt - Германский институт строительных технологий). Отбор проб, испытания и оценка проводились в соответствии с ISO-16000, Eurofins Отчёт № 392-2014-00156502\_02.
- Пожарная классификация в соответствии с DIN EN 13501-1 класс Bfl/S1 для Sika® ComfortFloor® Decorative систем, отчет 14-529 Universiteit Gent.

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

<b>Химическая основа</b>	Полиуретан	
<b>Упаковка</b>	Часть А	15.0 кг канистры
	Часть В	5.0 кг канистры
	Часть А+В	20.0 кг готовая смесь
<b>Внешний вид / цвет</b>	Смола- часть А Отвердитель - часть В	цветная, жидкость прозрачная, жидкость
	Доступен в большом выборе цветовых оттенков. Примечание: При ярких цветах, таких как желтый, оранжевый и т. д., могут возникать отклонения в цвете.	
<b>Срок годности</b>	12 месяцев с даты производства	
<b>Условия хранения</b>	Хранение в оригинальной, неоткрытой и неповрежденной герметичной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +30 °C.	
<b>Плотность</b>	Часть А	~ 1,45 кг/л (DIN EN ISO 2811-1)
	Часть В	~ 1,16 кг/л
	Смесь	~ 1,40 кг/л
	Все значения плотности при +23 °C	
<b>Содержание сухого вещества по весу</b>	~100 %	
<b>Содержание сухого вещества по объему</b>	~100 %	

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Твердость по Шору А</b>	~84 (14 дней/ +23 °C)	(DIN 53505)
<b>Прочность на растяжение</b>	~ 8.0 Н/мм <sup>2</sup> (14 дней/ +23 °C)	(DIN 53504)
<b>Растяжение до разрыва</b>	~ 70 % (14 дней/ +23 °C)	(DIN 53504)
<b>Прочность сцепления при растяжении</b>	> 1,5 Н/мм <sup>2</sup> (разрушение по бетону)	(EN 13892-8)
<b>Прочность на разрыв</b>	~ 18 Н/мм (14 дней/ +23 °C)	(ISO 34-1)
<b>Химстойкость</b>	Sikafloor®-3000 всегда должен быть запечатан Sikafloor®-304 W. Поэтому обратитесь к химической стойкости Sikafloor®-304 W.	

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

<b>Системы</b>	Пожалуйста, обратитесь к Техническому описанию: <b>Sika Comfortfloor® PS-24</b>	Бесшовное, гладкое, с низким содержанием ЛОС, эластичное, полиуретановое напольное покрытие с цветными чипами
	<b>Sika Comfortfloor® PS-64</b>	Бесшовное, гладкое, с низким содержанием ЛОС, эластичное, звукоизолирующее полиуретановое напольное покрытие с цветными чипами
	<b>Sika Comfortfloor® PS-66</b>	Бесшовное, гладкое, с низким содержанием ЛОС, эластичное, полиуретановое напольное покрытие с цветными чипами

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническое описание продукта  
Sikafloor®-3000  
Январь 2021, Версия 02.01  
020812040020000025

<b>Пропорция смешивания</b>	Часть А : часть В = 75 : 25 (по весу)																
<b>Расход</b>	~ 1,4 кг/м <sup>2</sup> /мм																
<b>Толщина слоя</b>	2,80 кг/м <sup>2</sup> - толщина пленки ~ 2,0 мм. Обратитесь к Техническому описанию продукта.																
<b>Температура материала</b>	+15 °C мин. / +30 °C макс.																
<b>Температура воздуха</b>	+15 °C мин. / +30 °C макс.																
<b>Относительная влажность воздуха</b>	80 % отн. влажн. макс.																
<b>Точка росы</b>	Остерегайтесь образования конденсата! Основание и незатвердевший пол должны иметь температуру, по меньшей мере, на 3 °C выше точки росы для сокращения риска образования конденсата или выцветания.																
<b>Температура основания</b>	+15 °C мин. / +30 °C макс.																
<b>Влажность основания</b>	< 4 % влажность по массе. Метод испытания: Sika®-Tramex, СМ - карбидный метод, сушка в печи. Не должно быть поднимающейся влаги согласно ASTM (тест полиэтиленовой пленкой).																
<b>Время жизни</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура</th> <th>Время</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>~ 120 минут</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>~ 90 минут</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>~ 45 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Температура	Время	+10 °C	~ 120 минут	+20 °C	~ 90 минут	+30 °C	~ 45 минут								
Температура	Время																
+10 °C	~ 120 минут																
+20 °C	~ 90 минут																
+30 °C	~ 45 минут																
<b>Время отверждения</b>	Перед нанесением Sikafloor®-3000 выдержать:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура основания</th> <th>Минимум</th> <th>Максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>24 часа</td> <td>72 часа</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>16 часов</td> <td>48 часов</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>16 часов</td> <td>36 часов</td> </tr> </tbody> </table>	Температура основания	Минимум	Максимум	+10 °C	24 часа	72 часа	+20 °C	16 часов	48 часов	+30 °C	16 часов	36 часов				
Температура основания	Минимум	Максимум															
+10 °C	24 часа	72 часа															
+20 °C	16 часов	48 часов															
+30 °C	16 часов	36 часов															
<b>Готовность к эксплуатации</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура</th> <th>Пешеходная нагрузка</th> <th>Лёгкая нагрузка</th> <th>Полное отверждение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>~ 30 часов</td> <td>~ 48 часов</td> <td>~ 6 дней</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>~ 16 часов</td> <td>~ 24 часа</td> <td>~ 4 дня</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>~ 12 часов</td> <td>~ 18 часов</td> <td>~ 3 дня</td> </tr> </tbody> </table>	Температура	Пешеходная нагрузка	Лёгкая нагрузка	Полное отверждение	+10 °C	~ 30 часов	~ 48 часов	~ 6 дней	+20 °C	~ 16 часов	~ 24 часа	~ 4 дня	+30 °C	~ 12 часов	~ 18 часов	~ 3 дня
Температура	Пешеходная нагрузка	Лёгкая нагрузка	Полное отверждение														
+10 °C	~ 30 часов	~ 48 часов	~ 6 дней														
+20 °C	~ 16 часов	~ 24 часа	~ 4 дня														
+30 °C	~ 12 часов	~ 18 часов	~ 3 дня														
	Примечание: Время является приблизительным и будет зависеть от изменения условий окружающей среды.																

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

### Качество и подготовка основания

Пожалуйста, обратитесь к Технологическому регламенту Sika: "ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ".

### Инструкции по применению

Пожалуйста, обратитесь к Технологическому регламенту Sika: "СМЕШИВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ".

### Обслуживание

Пожалуйста, обратитесь к "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Свежеуложенный Sikafloor®-3000 должен быть защищен от воздействия влаги, конденсата и воды не менее чем на 24 часа. Неотвержденный материал реагирует в контакте с водой (вспенивание).
- Незатвердевший материал вспенивается при попадании влаги, поэтому необходимо принять меры защиты свежеуложенного покрытия Sikafloor®-3000 от воды, капель пота (надевайте повязки на лоб и на кисти рук).
- Для гарантии точности цветовых оттенков всех областей пола рекомендуется применять материал Sikafloor®-3000 из одной партии.
- При определенных условиях, подогрева пола или высокой температуре, в сочетании с высокой то-

- чечной нагрузкой на полу возможно образование вмятин.
- Если при работах необходим обогрев, не используйте в качестве топлива газ, нефть, масло, парафин и другие виды топлива; при сгорании, они выделяют большое количество углекислого газа и паров воды, это может негативно воздействовать на пол. Для обогрева используйте только электрические отопительные приборы.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

### ДИРЕКТИВА 2004/42/CE- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

В соответствии с Директивой ЕС 2004/42 максимально допустимое содержание ЛОС (категория продукции IIA/ј типа sb) составляет 500 г/л (ограничение на 2010 год) для готового к использованию продукта. Максимальное содержание Sikafloor®-3000 составляет <500 г/л ЛОС для готового к использованию продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений, таких как грязь, масло, жир, покрытия и обработка поверхности и т. д. Пыль, рыхлый и сыпучий материал должны быть полностью удалены со всей поверхности перед нанесением продукта, предпочтительно пылесосом, прочность на растяжение - не менее 1,5 Н/мм<sup>2</sup>. Если есть сомнения, сначала сделайте тестовое покрытие.

### СМЕШИВАНИЕ

Хорошо перемешайте компонент А. Вылейте все содержимое из ёмкости с компонентом В в ёмкость с компонентом А и непрерывно перемешивайте до получения однородной смеси еще в течение 2 минут. Перелейте полученный состав в чистую емкость и перемешайте еще раз до получения однородной смеси. Не допускайте излишнего ввлечения воздуха..

#### Инструменты для смещивания

Для перемешивания Sikafloor®-3000 нужно использовать низкоскоростную электрическую мешалку (300 – 400 об/мин) или другой подходящий инструмент.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ проверьте влажность основания, относительную влажность воздуха и точку росы.

Sikafloor®-3000 выливается и равномерно распределяется с помощью зубчатого шпателя или штифта. После того, как Sikafloor®-3000 будет «сухой на ощупь», нанесите запечатывающий слой.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После использования тщательно очистите все инструменты и оборудование с помощью Thinner C. отвержденный материал может быть удален только механически.

Пожалуйста, обратитесь к Технологическому регламенту Смешивание и Нанесение.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание пред назначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по на-несению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта исполь-зования материалов при условии правильного хра-нения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материа-лами, основаниями и реальными условиями рабо-ты на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отно-шении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предос-тавлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной ин-формации. Те, кто будет использовать данные ма-териалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею ма-териалов. Необходимо соблюдать права собствен-ности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно сле-дует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район  
Ждановичский с/с, 109  
район аг. Ратомка  
Тел: +375 (17) 516 39 71  
info@by.sika.com  
blr.sika.com



Техническое описание продукта  
Sikafloor®-3000  
Январь 2021, Версия 02.01  
020812040020000025

Sikafloor-3000-ru-BY-(01-2021)-2-1.pdf