

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sika® Igoflex®-073 RU

Однокомпонентная битумно-каучуковая мастика

### ОПИСАНИЕ

Sika® Igoflex®-073 RU - это однокомпонентная битумно-каучуковая мастика, содержащая растворитель.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционное покрытие бетонных, цементных и деревянных подземных конструкций. Приклеивание битумных рулонных кровельных и гидроизоляционных мембран, пароизоляционных плёнок к металлическим, цементным и деревянным основаниям.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством битумных и битумно-полимерных материалов
- Прост в нанесении
- Наносится кистью, валиком или шпателем
- Хорошая клеящая способность

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

<b>Химическая основа</b>	Битум высокого качества, растворитель, наполнитель, пластификатор, ингибитор коррозии, антисептические добавки.
<b>Упаковка</b>	Металлическая банка 1,8 кг. Металлические вёдра 4,5 и 18 кг.
<b>Цвет</b>	Чёрный.
<b>Срок годности</b>	24 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой, неповреждённой заводской упаковке.
<b>Условия хранения</b>	В сухих условиях при температуре от -10 °С до +35 °С. Защищать от прямых солнечных лучей и влажности.
<b>Содержание сухого вещества по весу</b>	Не менее 65%.
<b>Расход</b>	~0,45 кг/м <sup>2</sup> на 1 слой при толщине сухой плёнки 0,5 мм Минимальный рекомендованный расход 0,9-1,5 кг/м <sup>2</sup> на два слоя. Расход может быть увеличен при использовании армирующего слоя, нанесении мастики на шероховатое или сильно впитывающее основание, а также для достижения требуемой проектной толщины покрытия.
<b>Температура воздуха</b>	-5°С / +35°С.
<b>Температура основания</b>	-5°С / +35°С.
<b>Время высыхания</b>	24 ч (при +20°С).

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять во внутренних помещениях
- Огнеопасный материал. Проводить работы на открытом воздухе, вдали от открытого пламени и источников тепла.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

### ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

#### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой, очищена от слабодержащихся частиц таких как пыль, грязь, масло, цементное молочко, старые покрытия и следы прочей обработки, способной снизить адгезию. Пористые основания должны быть обработаны праймером Sika Igoflex-070.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Повреждённые участки и участки со следами обработки посторонними материалами или покрытиями необходимо удалить механически, после чего отремонтировать при помощи ремонтных составов. Удалить пыль и слабодержащиеся частицы при помощи пылесоса или воды под давлением. Высушить влажную поверхность при помощи тепловой пушки или газовой горелки.

#### СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешайте перед применением.

#### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится при помощи кисти, валика или шпателя.

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование сразу после использования. Затвердевший материал может быть удалён при помощи очистителя Sika® Colma Cleaner.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов

Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

**ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035**

Минская область, Минский район  
Ждановичский с/с, 109  
район аг.Ратомка  
Тел: +375 (17) 516 39 71  
info@by.sika.com  
blr.sika.com



**Техническое описание продукта**

Sika® Igoflex®-073 RU  
Февраль 2021, Версия 02.01  
020706301000000121

SikaIgoflex-073RU-ru-BY-(02-2021)-2-1.pdf

