

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic®-022 W

ЖИДКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

ОПИСАНИЕ

Sikalastic®-022 W это готовая к нанесению, однокомпонентная, жидкая мембрана на водной основе для гидроизоляции влажных помещений. Образует гидроизоляционное покрытие толщиной более 0,5 мм, готовое к укладке плитки. Для внутренних работ. Материал совместим системами обогрева полов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Гидроизоляция душевых
- Гидроизоляция ванных комнат
- Стены и полы с умеренной нагрузкой во влажных помещениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшовный
- Часть системы, включающей ленту Sika® SealTape и плиточные клеи.
- Однокомпонентный, готовый к применению состав
- На водной основе
- Быстросохнущий
- Водонепроницаемый
- Перекрывает трещины
- Идеален для нанесения шпателем или валиком
- Применяется по различным основаниям: бетон, цементные штукатурки, гипсовые плиты, гипсовые штукатурки, гипсовые блоки, сухие стяжки.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Полимерная дисперсия на водной основе
Упаковка	Вёдра по 7 и 14 кг
Цвет	Синий
Срок годности	12 месяцев с даты производства
Условия хранения	Материал должен храниться в закрытой, неповреждённой, заводской упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +35 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Плотность	~1,35 кг/л
Толщина сухой пленки	≥ 0,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~ 1,25 кг/м ² на 2 слоя
Толщина слоя	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Толщина мокрого слоя - не менее 0,45 мм для каждого слоя ▪ Толщина сухой плёнки готового покрытия - не менее 0,5 мм
Температура воздуха	от +5 °C до +35 °C

Температура основания	от +5 °C до +35 °C
Влажность основания	Цементные стяжки должны иметь возраст не менее 28 дней и иметь остаточную влажность ≤ 2,0%, гипсовые стяжки должны иметь остаточную влажность ≤ 0,5%
Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Время выдержки перед нанесением 2 слоя: ~4 часа для стен ~5 часов для пола Приведённые данные являются ориентировочными и будут зависеть от температуры воздуха, температуры и влажности основания.
Готовность к эксплуатации	Укладку плитки можно производить через 24 ч после нанесения Sikalastic®-022 W.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не предназначен для наружного применения (балконы, террасы), а также для гидроизоляции бассейнов.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабодержащихся частиц таких как пыль, грязь, масло, цементное молочко, старые покрытия и следы прочей обработки, способной снизить адгезию.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Цементные основания должны быть подготовлены механически подходящим способом (пескоструйной обработкой, фрезерованием, шлифовкой алмазными дисками и проч.) с целью удалить цементное молочко и открыть поры в основании. Участки со следами обработки посторонними материалами или покрытиями необходимо удалить механически, после чего отремонтировать при помощи ремонтных составов. Пыль и слабодержащиеся частицы необходимо полностью удалить при помощи пылесоса. Для достижения улучшения адгезии при нанесении на пористые или слабовпитывающие основания используйте праймер Sika® Primer Pro.

СМЕШИВАНИЕ

- 1-компонентный готовый к применению.
- Не требует перемешивания.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Швы и примыкание пол/стена, стена/стена:

Гидроизолируются при помощи ленты Sika® SealTape F (или Sika® SealTape S). Используйте Sikalastic®-022 W для приклеивания лент SealTape.

Сливные воронки и трубы:

Гидроизолируются при помощи ленты Sika® SealTape F (или Sika® SealTape S). Используйте Sikalastic®-022 W для приклеивания лент SealTape.

Покрытие:

После грунтования основания и нанесения лент Sika® SealTape нанесите 1 слой Sikalastic®-022 W при помощи валика или шпателя.

Нанесите 2 слой, выждав необходимое время.

После отверждения Sikalastic®-022 W приступайте к укладке плитки.

При использовании материалов SikaFloor® и Sika® SealTape руководствуйтесь техническим описанием на соответствующие продукты.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент и оборудование необходимо очистить сразу после использования при помощи воды. Затвердевший материал удаляется только механически.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

Техническое описание продукта

Sikalastic®-022 W

Февраль 2021, Версия 02.01

02179020200000010

BUILDING TRUST



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта

Sikalastic®-022 W
Февраль 2021, Версия 02.01
02179020200000010

Sikalastic-022W-ru-BY-(02-2021)-2-1.pdf

