

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-169

Двухкомпонентное эпоксидное вяжущее для растворов, стяжек и запечатывающих покрытий

ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-169 двухкомпонентная прозрачная эпоксидная смола низкой вязкости с повышенной стойкостью к пожелтению.

"Суммарное содержание твердых веществ в эпоксидной смоле по методу испытаний Deutsche Bauchemie e.V. (Немецкая ассоциация по материалам строительной химии)".

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-169 только для профессионального применения.

Sikafloor®-169 используется как:

- Прозрачное вяжущее для растворов и стяжек с цветным кварцевым песком типа Sikafloor® Decodur ES-22 Granite, Sikafloor® Decodur ES-26 Flake, Sikafloor® Decodur EB-26 Quartz и Sikafloor® Decodur EM-21 Compact
- Прозрачный запечатывающий слой для стяжек с присыпкой цветным кварцевым песком и гладких покрытий, с избытком присыпанных цветными чипсами по всей площади
- Подходит для механических нагрузок от нормальных до среднетяжелых и тяжелых
- Используется в частности в пищевой и фармацевтической промышленности, в выставочных залах, цехах, производственных зонах и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прозрачность
- Низкое содержание ЛОС
- Высокая стойкость к пожелтению
- Высокая механическая прочность и прочность на истирание
- Низкая вязкость
- Легкость нанесения
- Многофункциональное вяжущее

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Sikafloor®-169 соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2: использование безвредных материалов: краски и покрытия EPA Reference Тестовый Метод 24 Содержание ЛОС < 100 г/л

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Сертификат биологической стойкости Sikafloor®-169 Заключение CSM Statement of Qualification – ISO 846, очень хорошо – Протокол № SI 1008-533.
- Допустим контакт с пищевыми продуктами согласно EC Nr. 1935/2004 and the German Food and Feed Act, Hygiene Institut des Ruhrgebiet; протокол испытаний H-193755- от 10 августа 2010 г. (испытанная система: Sikafloor®-169 с изоляционным слоем Sikafloor®-304 W)
- Испытания Sikafloor®-169 на эмиссию вредных веществ проведены компанией Eurofins по схеме AgBB и правилам DiBt (AgBB – Комиссия ФРГ по оценке влияния строительных материалов и изделий на здоровье человека, DiBt – Немецкий институт строительных технологий).
- Пробоотбор, испытания и оценка проводились в соответствии с требованиями ISO-16000, Протокол № 766563C.
- Материал для стяжки из полимерной смолы согласно EN 13813:2002, Декларация о соответствии 02 08 01 02 009 0000010 1008, сертифицировано Органом заводского производственного контроля № 0921, Сертификат 2017, и обладает маркировкой ЕС.
- Покрытие для защиты поверхности бетона в соответствии с EN 1504-2:2004, Декларация о соответствии 02 08 01 02 009 0000010 1008, сертифицировано Органом заводского производственного контроля № 0921, Сертификат 2017, и обладает маркировкой ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Эпоксидная смола	
Упаковка	Часть А:	7,5 кг металлическое ведро
	Часть В:	2,5 кг металлическое ведро
	Часть А+В:	10 кг комплект, готовый к смешиванию
	Крупная фасовка	
	Часть А:	190 кг бочки
	Часть В:	190 кг бочки
Внешний вид / цвет	Смола - часть А:	мутная жидкость
	Отвердитель - часть В:	желтоватая жидкость
Срок годности	24 месяцев с даты производства	
Условия хранения	Продукт следует хранить в оригинальной неоткрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °С до +30 °С. Требуется защита от прямых солнечных лучей.	
Плотность	Часть А	~ 1,1 кг/л (DIN EN ISO 2811-1)
	Часть В	~ 1.0 кг/л
	Смешанная смола	~ 1,1 кг/л
	Все значения плотности приведены при температуре +23 °С.	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Твердость по Шору D	~80 (7 дней / +23 °С)	(DIN 53 505)
Прочность на истирание	47 мг (CS 10/1000/1000) (8 дней / +23 °С)	(DIN 53 505)
Химстойкость	Устойчив ко многим химикатам. Для получения подробной информации обратитесь в технический центр Sika.	
Термостойкость	Воздействие*	Сухой нагрев
	Постоянное	+50 °С
	Кратковременное макс. 7 дней	+80 °С
	Кратковременное макс. 12 часов	+100 °С
	Кратковременное воздействие влажного тепла* до +80 °С только в редких случаях (напр., паровая очистка и т. д.)	
*Без одновременного химического и механического воздействия и только в сочетании с системами Sikafloor [®] как высоконаполненная система с толщиной ок. 3 - 4 мм.		

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Системы	Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию:
----------------	---

Sikafloor® Decodur ES-22 Granite	Гладкое, эпоксидное напольное покрытие с низким содержанием ЛОВ, имитирующее текстуру гранита
Sikafloor® Decodur ES-26 Flake	Гладкое, эпоксидное напольное покрытие с низким содержанием ЛОВ, декорированное цветными чипсами
Sikafloor® Decodur EB-26 Quartz	Противоскользящее, шероховатое эпоксидное напольное покрытие с низким содержанием ЛОВ, высоконаполненное цветным кварцевым песком
Sikafloor® Decodur EM-21 Compact	Гладкое, высокопрочное, высоконаполненное цветным кварцевым песком эпоксидное напольное покрытие

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания	Часть А : часть В = 75 : 25 (по массе)													
Расход	<p>~0,15 кг/м² наносится в качестве финишного слоя ~0,7-2 кг/м² наносится в качестве слоя на сдир</p> <p>Данные теоретические и не учитывают пористость основания, шероховатость и неоднородность поверхности толщину слоя и потери и т.д. Более подробную информацию см. в технологическом описании Sikafloor® Decodur ES-22 granite, Sikafloor® Decodur ES-26 flake, Sikafloor® Decodur EB-26 Quartz и Sikafloor® Decodur EM-21 Compact.</p>													
Температура воздуха	От +10 °C мин. до +30 °C макс.													
Относительная влажность воздуха	80 % отн.влажн. макс.													
Точка росы	<p>Избегайте выпадения конденсата!</p> <p>Температура основания должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °C во избежание выпадения конденсата или изменения цвета поверхности.</p> <p>Примечание: Низкие температуры и высокая влажность повышают вероятность выцветания.</p>													
Температура основания	От +10 °C мин. до +30 °C макс.													
Влажность основания	<p>Содержание влаги < 4% весовых.</p> <p>Метод определения: Прибор Sika®-Tramex, измерение значения CM (CARBIDE METHOD) или метод сушки в печи.</p> <p>Влагосодержание не должно превышать значений, установленных ASTM (испытание под полиэтиленовой пленкой).</p>													
Время жизни	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура</th> <th>Время</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>~ 60 минут</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>~ 30 минут</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>~ 20 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Температура	Время	+10 °C	~ 60 минут	+20 °C	~ 30 минут	+30 °C	~ 20 минут					
Температура	Время													
+10 °C	~ 60 минут													
+20 °C	~ 30 минут													
+30 °C	~ 20 минут													
Время отверждения	<p>Перед нанесением следующего слоя Sikafloor®-169 выдержать:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура основания</th> <th>Минимум</th> <th>Максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>45 часов</td> <td>4 дня</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>36 часов</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>24 часа</td> <td>2 дня</td> </tr> </tbody> </table> <p>Время указано приблизительно, оно будет зависеть от изменяющихся условий окружающей среды, прежде всего температуры и относительной влажности.</p>		Температура основания	Минимум	Максимум	+10 °C	45 часов	4 дня	+20 °C	36 часов	3 дня	+30 °C	24 часа	2 дня
Температура основания	Минимум	Максимум												
+10 °C	45 часов	4 дня												
+20 °C	36 часов	3 дня												
+30 °C	24 часа	2 дня												

Готовность к эксплуатации	Температура	Пешеходное движение	Движение легкого транспорта	Полное отверждение
	+10 °С	~ 36 часов	~ 5 дней	~ 10 дней
	+20 °С	~ 12 часов	~ 3 дня	~ 7 дней
	+30 °С	~ 8 часов	~ 2 дня	~ 5 дней

Примечание: Время указано приблизительно, оно будет зависеть от изменяющихся условий окружающей среды.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Качество и подготовка основания

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Оценка и подготовка поверхности для системы полов".

Инструкция по применению

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Смешивание и нанесение покрытий".

Уход

Пожалуйста, обратитесь к "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносите Sikafloor®-169 на основания с повышенной влажностью.
- Свежеуложенный Sikafloor®-169 необходимо защищать от попадания влаги, конденсата или воды не менее 24 часов.
- Для подбора гранулометрического состава песка эпоксидно-песчаного раствора и цветовой гаммы покрытия, необходимо провести испытания.
- Неверная оценка и обработка трещин могут привести к сокращению срока службы и образованию новых трещин.
- При определенных условиях, например, при использовании подогрева полов в сочетании с высокой нагрузкой, на эпоксидном покрытии могут оставаться следы.
- Под воздействием УФ-лучей происходит некоторое изменение цвета (пожелтение), однако это не влияет на эксплуатационные характеристики покрытия.
- Если требуется нагрев, запрещается использовать нагреватели, работающие на газе, мазуте, керосине и других видах топлива, поскольку они выделяют большое количество CO₂ и водяных паров, которые могут негативно сказаться на качестве покрытия. Для нагрева следует использовать воздушные системы с электрическим нагревом.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических това-

ров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

В соответствии с директивой Евросоюза 2004/42 максимально допустимое содержание летучих органических соединений для готового к использованию продукта категории IIA / j тип sb) составляет 500 г/л (предельные нормы – 2010 г.). Максимальное содержание органических летучих соединений в готовом к использованию продукте Sikafloor®-169 составляет менее 500 г/л.

Техническое описание продукта

Sikafloor®-169

Январь 2021, Версия 04.01

020811020010000036

BUILDING TRUST



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

- Бетонное основание должно быть плотным и должно иметь достаточный предел прочности на сжатие (минимум 25 Н/мм²) и минимальный предел прочности на отрыв (минимум 1,5 Н/мм²).
- Основание должно быть чистым, сухим и свободным от любых загрязнений, в частности, от грязи, масла, смазки, покрытий и средств поверхностной обработки и т.п.
- Наплывы на поверхности необходимо удалить, например, шлифованием.
- Перед нанесением данного продукта необходимо полностью очистить все поверхности от пыли, мусора и песка, предпочтительно с помощью щетки или пылесоса.

СМЕШИВАНИЕ

Хорошо перемешайте компонент А низкооборотным электрическим миксером, добавьте все количество компонента В и перемешивайте в течение 2 минут, до образования однородной смеси. Для гарантии гомогенности смеси, перелейте ее в чистую тару и перемешайте снова до образования однородной консистенции. Избегайте слишком длительного перемешивания во избежание повышенного воздухововлечения.

При использовании дополнительного компонента С, такого как Sikafloor®-CompactFiller или Sikafloor®-DecoFiller, добавьте компонент С после того, как компоненты А и В были смешаны в правильном соотношении смешивания (Slurry Sika-CompactFloor; 1 часть смолы : 1 часть Sikafloor®-CompactFiller; растекающийся раствор Sika-DecoFloor; 1 часть смолы: 1,5 части Sikafloor®-DecoFiller) и перемешать в течение еще 2 минут до достижения однородной смеси.

Для приготовления ремонтного раствора добавить в предварительно смешанный состав Sikafloor®-169 минеральный наполнитель и перемешать до получения однородного состояния.

Инструменты для смешивания:

Sikafloor®-169 необходимо тщательно перемешать с помощью низкоскоростной мешалки (300-400 об/мин) или другого подходящего оборудования. Для приготовления растворов использовать смеситель принудительного действия вращающийся поддон, лопастного или желобочного типа. Гравитационный смеситель использовать не следует.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sikafloor® Decodur ES-22 granite, Sikafloor® Decodur ES-26 flake, Sikafloor® Decodur EB-26 Quartz и Sikafloor® Decodur EM-21 Compact.

ООО «С.А.И. Кей-Эй-Велл» 223033
Минская область, Минский район
Ждановичский С/С, 109

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент очищайте немедленно после работы с помощью растворителя Thinner С. Затвердевший материал удаляется только механически.



Техническое описание продукта

Sikafloor®-169

Январь 2021, Версия 04.01

020811020010000036

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

Sikafloor-169-ru-BY-(01-2021)-4-1.pdf

