

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikalastic® Metal Primer

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для металлических и битумных оснований.

### ОПИСАНИЕ

Sikalastic® Metal Primer это двухкомпонентная антикоррозийная грунтовка для открытых металлических оснований и грунтовка поверх битумных покрытий.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная антикоррозийная грунтовка на металлические основания для использования совместно с:

- Системой жидких мембран SikaRoof® MTC
- Системой кровельных жидких мембран Sikalastic®
- Системой гидроизоляции балконов Sikafloor®
- Системой гигиенических покрытий Sikagard®

Барьер против проникновения битума или проникновения пластификатора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро полимеризуется, нанесение последующих покрытий возможно через 6 часов
- Антикоррозийная защита для промышленных и морских сооружений
- Легко наносится кистью или валиком
- Улучшает адгезию к широкому спектру металлических оснований
- Защищает от проникновения битума и пластификаторов

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

<b>Химическая основа</b>	Эпоксидная смола на растворителе и полиамидный отвердитель	
<b>Упаковка</b>	5.0 л (~7.17 кг) канистры Компонент А: 2.5 л (~3.7 кг) Компонент В: 2.5 л (~3.47 кг)	
<b>Срок годности</b>	12 месяцев с даты производства	
<b>Условия хранения</b>	Продукт должен храниться в оригинальной, невскрытой и неповрежденной герметичной канистре при температуре от +5 до +35 °С. Более высокая температура хранения может сократить срок годности продукта. Рекомендации по хранению должны быть указаны в паспорте безопасности материала.	
<b>Плотность</b>	~1.43 кг/л (23 °С)	(EN ISO 2811-1)

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Пропорция смешивания</b>	Компонент А : Компонент В = 1:1 (по объему)
-----------------------------	---

<b>Расход</b>	Наносить в один слой с расходом прилб. 0,15 л/м <sup>2</sup> (прибл. 0,20 кг/м <sup>2</sup> ) на каждый слой в зависимости от неровности и плотности поверхности.																
<b>Температура воздуха</b>	+5 °С мин. / +40 °С макс.																
<b>Относительная влажность воздуха</b>	80 % отн.влажн макс.																
<b>Температура основания</b>	+5 °С мин. / +40 °С макс.																
<b>Точка росы</b>	Остерегайтесь выпадения конденсата. Температура основания должна быть ≥3 °С выше точки росы.																
<b>Влажность основания</b>	Визуально свободна от влаги и конденсата																
<b>Время межслойной выдержки / нанесение покрытия</b>	Нанести Sikalastic® Metal Primer в течение 4 часов с момента зачистки металла (до повторного окисления)  Перед применением материалов SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® or Sikagard® по грунтовке Sikalastic® Metal Primer - рекомендуется: <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Температура основания</b></th> <th><b>Минимальное время ожидания</b></th> <th><b>Максимальное время ожидания</b></th> <th><b>Сухо на ощупь после:</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °С</td> <td>~12 часов</td> <td>7 дней</td> <td>~6 часов</td> </tr> <tr> <td>+20 °С</td> <td>~6 часов</td> <td>7 дней</td> <td>~3 часа</td> </tr> <tr> <td>+30 °С</td> <td>~5 часов</td> <td>7 дней</td> <td>~2 часа</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечание: Поверхности, остававшиеся без последующего покрытия в течение более 7 дней, должны быть повторно прогрунтованы данным продуктом. Данные ориентировочные и будут зависеть от окружающих условий, особенно температуры и относительной влажности.</p>	<b>Температура основания</b>	<b>Минимальное время ожидания</b>	<b>Максимальное время ожидания</b>	<b>Сухо на ощупь после:</b>	+10 °С	~12 часов	7 дней	~6 часов	+20 °С	~6 часов	7 дней	~3 часа	+30 °С	~5 часов	7 дней	~2 часа
<b>Температура основания</b>	<b>Минимальное время ожидания</b>	<b>Максимальное время ожидания</b>	<b>Сухо на ощупь после:</b>														
+10 °С	~12 часов	7 дней	~6 часов														
+20 °С	~6 часов	7 дней	~3 часа														
+30 °С	~5 часов	7 дней	~2 часа														

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносить в дождливую погоду или на влажную поверхность.
- Не используйте Sikalastic® Metal Primer внутри помещений.
- При использовании Sikalastic® Metal Primer в закрытом помещении, всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию для обеспечения сушки и полного отверждения.
- Поверхности, остававшиеся без последующего покрытия в течение более 7 дней, должны быть повторно прогрунтованы данным продуктом.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

Согласно Директиве ЕС 2004/42-, максимальное допустимое содержание летучих органических соединений - ЛОС (категория продукта IIA / J типа SB) 500 г / л (2010) Ограничения на готового к применению продукта.

Максимальное содержание Sikalastic® Metal Primer составляет <500 г / л ЛОС для готового к применению продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все покрываемые поверхности должны быть тщательно очищены обычными средствами. Сталь, в идеале, необходимо подготавливать пескоструйным методом по стандарту SA 21/2 или sspc 10 (почти белый металл). Там, где струйная обработка не разрешается, допустима подготовка металла электроинструментом.

Цветные металлы подготавливаются путем удаления отложений пыли и окисления и зачищаются до белого металла. Проволочная щетка может быть использована на мягких металлах, например, меди.

Убедитесь, что поверхность свободна от влаги и пыли, рыхлый материал полностью удаляется с поверхности перед нанесением продукта, желательна щеткой и/или пылесосом.

В случае сомнений сделайте пробное покрытие.

Техническое описание продукта

Sikalastic® Metal Primer

Февраль 2021, Версия 01.01

02091595100000006

**BUILDING TRUST**



Для получения более подробной информации относительно качества основания / подготовка и таблицы грунтовки пожалуйста, обратитесь к технологическому регламенту.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовить Sikalastic® Metal Primer равномерно перемешав базовый компонент А, добавить активатор В и перемешать с помощью электрической дрели до получения однородного цвета без разводов.

Sikalastic® Metal Primer можно нанести валиком с коротким ворсом или кистью.

Перед нанесением дайте грунтовке в достаточной степени высохнуть (см. таблицу времени ожидания / покрытия).

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Промойте весь инструмент очистителем Thinner C, сразу же после работы. Затвердевший материал может быть удален только механически.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на

пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

### ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район

Ждановичский с/с, 109

район аг.Ратомка

Тел: +375 (17) 516 39 71

info@by.sika.com

blr.sika.com



### Техническое описание продукта

Sikalastic® Metal Primer

Февраль 2021, Версия 01.01

020915951000000006

SikalasticMetalPrimer-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf