

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Injection-201 CE

Эластичная полиуретановая инъекционная смола для постоянной гидроизоляции

ОПИСАНИЕ

Sika® Injection-201 CE - низковязкая, эластичная, не содержащая растворителей полиуретановая инъекционная смола. При контакте с водой образует однородную, закрытую, водонепроницаемую эластичную, пористую структуру.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Injection-201 CE только для профессионального применения.

- Sika® Injection-201 CE применяется для выполнения постоянной герметизации и эластичного заполнения, для поглощения ограниченных перемещений в сухих, влажных или водоносных трещинах и швах в бетоне, кирпичной кладке и в природном камне
- Sika® Injection-201 CE может использоваться в системе SikaFuko® (только для однократного инъектирования!)
- При использовании в водоносных трещинах с гидростатическим давлением необходимо произвести предварительное инъектирование Sika® Injection-101 RC

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поглощение ограниченных подвижек за счет своей эластичности
- Отсутствие усадки в сухих условиях
- Благодаря низкой вязкости продукт может проникать в трещины шириной от 0,2 мм
- Затвердевший состав Sika® Injection-201 CE инертен и химически стоек
- Не содержит растворителей
- При низких температурах (< +10°C) реакция Sika® Injection-201 CE может быть ускорена при помощи Sika® Injection-AC20
- Инъектируется как однокомпонентный состав

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Сертификат на контакт с питьевой водой German KTW
- Инъекционный состав для эластичного заполнения трещин, пор и пустот в соответствии с EN 1504-5:2004, Декларация характеристик 35859175, подтверждается обозначаемым заводским контролем качества и сопровождается маркировкой CE.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Гидроактивная 2-компонентная полиуретановая смола, не содержащая растворителей	
Упаковка	Комп А	10 кг, 20 кг
	Комп В	10,6 кг, 21,2 кг
Цвет	Комп А	бесцветный
	Комп В	коричневый
Срок годности	36 месяцев с даты производства при условии хранения в неповрежденной, заводской упаковке в надлежащих условиях.	
Условия хранения	В сухих условиях при температуре от +5 °C до +35 °C. Защищать от пря-	

Техническое описание продукта

Sika® Injection-201 CE
Февраль 2021, Версия 01.01
020707010020000001

мых солнечных лучей.

Плотность	Комп А	Комп В	(ISO 2811)
	~1,00 кг/л	~1,07 кг/л	
Значения плотности при +20 °C			
Вязкость	~100 мПа·с (смесь, +20 °C)		(ISO 3219)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Твердость по Шору А	~43 (7 дней)	(EN 868)
Модуль упругости при изгибе	~2 МПа	(ISO 527-1)
Растяжение до разрыва	~35 %	(ISO 527)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорция смешивания Комп А:Комп В 1:1 частей по объему
Табличные значения времени реакции Sika® Injection-201 CE
(ISO 9514)

Дозировка*	Температура материала		
	+5 °C	+10 °C	+20 °C
0,0 %	~180 мин	~180 мин	~135 мин
0,5 %	~60 мин	~55 мин	~38 мин
1,0 %	~29 мин	~32 мин	~24 мин
2,0 %	~16 мин	~17 мин	~13 мин
3,0 %	~13 мин	~14 мин	~10 мин
5,0 %	~9 мин	~7 мин	~5 мин

*Дозировка ускорителя Sika® Injection-AC20 в % от веса Комп. А Sika® Injection-201

Приведенные данные являются лабораторными значениями и могут отличаться на конкретном объекте в зависимости от условий на площадке.

Температура воздуха	+5°C мин / +35°C макс
Температура основания	+5°C мин / +35°C макс

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Только для применения обученными и опытными профессионалами.

Если применение Sika® Injection-201 CE невозможно из-за большого количества поступающей воды, необходимо выполнить предварительное инъектирование полиуретановой пены Sika® Injection-101 RC для остановки течи.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность трещин и пустот должны быть очищены от слабодержащихся частиц, пыли, масел и прочих веществ нарушающих адгезию. Пыль необходимо сдувать при помощи сжатого воздуха.

СМЕШИВАНИЕ

Вылить компоненты А и В в емкость для смешивания, перемешайте медленно и тщательно не менее 3 мин (скорость макс. 250 об. в минуту), соблюдая меры предосторожности, до получения однородной смеси. Компоненты материала поставляются в соответствии с требуемой пропорцией смешивания 1 : 1 частей по объему.

Маленькие объемы можно отмерять при помощи отдельных емкостей.

После смешения, поместите материал в ёмкость-питатель насоса, помешивайте время от времени и используйте до истечения времени жизни.

Если температура основания или воздуха ниже +10°C, можно добавить Sika® Injection-AC20 для ускорения времени реакции .

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите инструменты и оборудование в соответствии с техописанием материала Sika® Injection Cleaning System.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на

пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

Техническое описание продукта

Sika® Injection-201 CE

Февраль 2021, Версия 01.01

020707010020000001

BUILDING TRUST



ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035
Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта
Sika® Injection-201 CE
Февраль 2021, Версия 01.01
020707010020000001

SikaInjection-201CE-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf

